

Bogenform:	Langbogen , L2b (1,5cm mehr Reflex als LB2)
Bogenlänge:	64“ abgespannt, zwischen Sehnenkerben gemessen
Laminataufbau:	- Glas 1mm - Bambus dunkel 3,5mm an Fades; Taper 2mm/m - Bambus dunkel 3,5mm an Fades; Taper 2mm/m (Bauch -> Rücken) - 12 Strang Carbon Roving12Tex, - Bambus dunkel, 1mm zur Abdeckung der Kohlefaser
Tips:	Makasser, 50mm lang
Overlay:	keins
Griff Länge:	52 cm, Walaba, (Staudamm Holz)
Breite am Griff:	28mm
Breite an Tip:	11mm
Wurfarm Form:	Trapez ab Griffteil.
Gemessene Kraft @ 28“:	41 (elektronische Waage)
Kleber:	<b>Laminierharz LR 385, Härter LH386, 40g Harz, 14g Härter</b>
	<b>Aushärtung: 3 h bei ca. 70°C</b>
<b>Besonderheit:</b>	<b>Twinbow, für rechts und links, kleine Schussfenster</b>

## Langbogen LK13 (Form L2)

Auszug (in)	Auszug [m]	Kraft Langbogen LK13 (lbs)	Kraft Langbogen LK13 (N)	kumulierte Arbeit Langbogen LK13
8	0,2032	0	0	0,0
9	0,2286	3,2	14,2394112	0,18
10	0,254	6,2	27,5888592	0,71
12	0,3048	12,1	53,8427736	2,78
14	0,3556	15,8	70,3070928	5,93
16	0,4064	20,3	90,3312648	10,01
18	0,4572	24,4	108,5755104	15,07
20	0,508	27,1	120,5900136	20,89
22	0,5588	30,5	135,719388	27,40
24	0,6096	33,8	150,4037808	34,66
26	0,6604	38,5	171,317916	42,84
28	0,7112	41,4	184,2223824	51,87
30	0,762	44,6	198,4617936	61,59

0,28154734





